



# ISOFAST

H7

VERSION: 070222  
Pag:1/2

## FONDO NITROSINTETICO

### DEFINICION

**ISOFAST**, es un fondo aislante monocomponente para la reparación de carrocerías. Como principales características destacan su rápido secado y su excelente adherencia sobre los distintos materiales utilizados en carrocería.

ISOFAST es un fondo que por su rápido secado y su pulverizado fino es ideal para la rápida reparación de pequeñas superficies sin necesidad de ser lijado (proceso SMART small and medium area repairing technology). ISOFAST es repintable con cualquier esmalte de carrocería.

ISOFAST es un producto que para pequeños trabajos resulta económicamente ventajoso ya que, por su presentación en aerosol, no requiere ni preparación ni limpieza del utillaje.

### CARACTERISTICAS FISICAS

<b>Naturaleza:</b>	Nitrosintético	
<b>Color:</b>	Isofast FX1 - Gris claro Isofast FX2 - Gris medio Isofast FX3 - Gris oscuro	
<b>Peso específico:</b>	<b>Aircolor</b> 0,9 kg/l a 20°C	<b>Isofast</b> 1,2 kg/l a 20°C
<b>Propelente:</b>	Dimetil éter	
<b>Presión Aerosol:</b>	4 bar a 20°C	
<b>Espesor film seco:</b>	30 micras	2 capas
<b>Rendimiento:</b>	4 m <sup>2</sup> /aerosol	
<b>Voc:</b>	692 g/l	
<b>Residuo seco:</b>	19 %	

### PREPARACION DE LA SUPERFICIE O SOPORTE

PROCESO		Masilla	Pintura OEM	Cataforesis
	P360	✓	✓	✓
	DA93	✓	✓	✓

## METODO DE APLICACION

	 cm		
2-3	15-20	2-3	2'

## SECADO

		 P600	
10°C	10'	25'	25'-60'
20°C	5'	15'	15'-30'
30°C	3'	10'	10'-20'

## OBSERVACIONES

Agitar el aerosol antes de usar durante 2-3 minutos después de oír el ruido del mezclador. Proteger las zonas que no deben ser pintadas.

## LIMPIEZA DEL EQUIPO

Una vez aplicado el producto, limpiar la boquilla pulverizando boca abajo hasta que solo salga gas.

## SEGURIDAD

Consultar la etiqueta del producto. Para más información consultar la ficha de seguridad SDS 821/ES. Respetar las directivas de seguridad e higiene en el trabajo así como las de eliminación de residuos.

## ALMACENAJE

Mantener en lugar fresco y ventilado evitando la exposición directa a la luz solar. Conservar entre +5°C y +30°C.

## GARANTIA

En embalaje original no abierto, un año desde la fecha de fabricación.

### SUGERENCIA:

Utilizar Isofast como guía para comprobar que los cantos donde se ha aplicado masilla están bien perfilados.

Para cualquier información técnica consulte con nuestro Servicio de Atención al Cliente o nuestro Departamento Técnico.  
ROBERLO SA declina cualquier responsabilidad debido a un uso incorrecto del producto.