



# ISOLCAR

**C13**

VERSIÓN: 070604  
Pág:1/2

## AISLANTE MONOCOMPONENTE

### DEFINICIÓN

**ISOLCAR** es un fondo aislante monocomponente para la reparación de carrocerías. Como principales características destacan su rápido secado y un elevado poder de relleno.

Por su rápido secado, **ISOLCAR** es adecuado para las reparaciones que deban realizarse en un reducido espacio de tiempo.

**ISOLCAR** es un aislante de elevado poder de relleno que una vez seco y lijado proporciona una base adecuada para un buen acabado sin absorber el brillo de la pintura.

**ISOLCAR** es repintable con cualquier esmalte de carrocería.

### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

<b>Naturaleza:</b>	Nitrosintética	
<b>Color:</b>	Gris claro	
<b>Peso específico:</b>	1,3 kg/l a 20°C	
<b>Espesor film seco:</b>	90 micras	2 capas
<b>Voc:</b>	535 g/l	Isolcar
	650 g/l	Mezcla de Aplicación
<b>Residuo seco:</b>	45%	Mezcla de Aplicación
<b>Rendimiento:</b>	9-10 m <sup>2</sup> /l	90 micras

### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE O SOPORTE

PROCESO		Masilla	Pintura OEM	Cataforesis
	P240	✓	✓	✓
	DA93	✓	✓	✓

### PROPORCIÓN MEZCLA

<b>Isolcar</b>		
<b>S072</b>	100:50-70 volumen	2:1
	100:33 peso	

### MÉTODO DE APLICACIÓN

	mm	bar	cm			
	1,5-1,7	3-3,5	15-20	2	5' 20°C	
	1,5-1,7	2	10	2		

## SECADO

				
20°C	5'	15'	1h	1h

## LIJADO

					
INICIAL	P360	P360	INICIAL	P600	P600
FINAL	P400	P400	FINAL	P800	P800

## LIMPIEZA DEL EQUIPO

Limpiar con disolvente de limpieza antes del endurecimiento del producto.

## SEGURIDAD

Consultar la etiqueta del producto. Para más información consultar la ficha de seguridad SDS 311/ES. Respetar las directivas de seguridad e higiene en el trabajo así como las de eliminación de residuos.

## ALMACENAJE

Mantener en lugar fresco y ventilado evitando la exposición directa a la luz solar. Conservar entre +5°C y +30°C.

## GARANTÍA

En embalaje original no abierto, un año desde la fecha de fabricación.

### SUGERENCIA:

Utilizar como guía de lijado para cantos de masilla.

Para cualquier información técnica consulte con nuestro Servicio de Atención al Cliente o nuestro Departamento Técnico.  
ROBERLO SA declina cualquier responsabilidad debido a un uso incorrecto del producto.