



MULTYFILLER PLUS

C18VERSION: 070427
Pag: 1/3

FONDO ACRÍLICO 2K

DEFINICIÓN

Fondo acrílico de 2 componentes de alto contenido en sólidos. Su moderna formulación, su contenido en pigmentos anticorrosivos y su resistencia química aseguran un elevado poder aislante. Al mismo tiempo destacan su excelente extensibilidad y facilidad de lijado. Todas estas características convierten al **MULTYFILLER PLUS** en una perfecta base para acabados de gran calidad.

MULTYFILLER PLUS es un producto respetuoso con el medio ambiente por su bajo contenido en VOC.





CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Naturaleza:	Acrílico 2 componentes	
Color:	Z1 - gris claro, Z4 - gris oscuro, Z6 - negro	
Peso específico:	1,5 kg/l a 20°C	
Espesor film seco:	150 micras 2 capas	
Voc:	Z1 - 448 g/l, Z4 - 459 g/l, Z6 - 468 g/l Z1 - 444 g/l, Z4 - 454 g/l, Z6 - 459 g/l	Fondo Multyfiller Plus Mezcla de Aplicación
Rendimiento:	10 m ² /l 150 micras	



PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

F500 Catalizador estándar

F600 Catalizador rápido

		
T^a (°C)	Catalizador	
< 22	F500	F600
> 22	F500	F500

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE O SOPORTE

PROCESO		Masilla	Pintura OEM	Cataforesis
	P240	✓	✓	✓
	DA93	✓	✓	✓

PROPORCIÓN MEZCLA

Multyfiller Plus	A + B			
F500	100:25 volumen	4:1	50° F/4 20°C	30' 20°C
F600	100:17 peso			25' 20°C

MÉTODO DE APLICACIÓN

	mm	bar	cm		
	1,7-1,9	3-4	15-20	2	5' 20°C
	1,7-1,9	3	10	2	

SECADO

20° C

60° C

IR - OC

F500	15'	30'	3 h	3 h
F600	10'	25'	2 h	2 h

F500	30'	30'
F600	30'	30'

	DISTANCIA LAMPARA	FLASH OFF	FULL BAKE
F500	80 cm	5'	7'
F600	80 cm	5'	7'

LIJADO

	ÓRBITA		
INICIAL	3	P360	P360
FINAL		P600	P600

LIMPIEZA DEL EQUIPO

Limpiar con disolvente de limpieza antes del endurecimiento del producto.

SEGURIDAD

Consultar la etiqueta del producto. Para más información consultar la ficha de seguridad SDS 313/ES. Respetar las directivas de seguridad e higiene en el trabajo así como las de eliminación de residuos.

ALMACENAJE

Mantener en lugar fresco y ventilado evitando la exposición directa a la luz solar. Conservar entre +5°C y +30°C.

GARANTÍA

En embalaje original no abierto, un año desde la fecha de fabricación.

Para cualquier información técnica consulte con nuestro Servicio de Atención al Cliente o nuestro Departamento Técnico.
ROBERLO SA declina cualquier responsabilidad debido a un uso incorrecto del producto.

SUGERENCIA:

Método piramidal:

Aplicar la primera capa siempre de dimensiones superiores a la segunda. Así durante el lijado eliminaremos el pulverizado de las dos capas.