



# DUPLA

## A2

VERSION: 050921  
Pag:1/2

### MASILLA DE POLIESTER MULTIFUNCIONAL

#### DEFINICION

**DUPLA** es una masilla de poliéster para la reparación de carrocerías. Se caracteriza por ser un producto multifuncional ya que puede aplicarse con perfectos resultados de adherencia sobre chapa de acero, electrozincada, galvanizada o aluminio.

Destaca por su facilidad de aplicación debido a su cremosidad y textura fina, además de un excelente lijado. **DUPLA** puede ser utilizada tanto como masilla de relleno como para acabados.

#### CARACTERISTICAS FISICAS

<b>Naturaleza:</b>	Poliéster insaturado		
<b>Color:</b>	Amarillo claro		
<b>Peso específico:</b>	2,0 kg/l a 20°C		
<b>Cov:</b>	8 g/l	Mezcla de Aplicación	

#### PRODUCTOS AUXILIARES

Catalizador PBO

#### SUPERFICIES SOBRE LAS QUE SE PUEDE APLICAR



Se puede aplicar sobre chapa de acero, electrozincada, galvanizada, aluminio o poliéster. En caso de que se requiera máxima protección aplicar sobre imprimación epoxi. No aplicar sobre acabados termoplásticos y Wash Primers.

#### PREPARACION DE LA SUPERFICIE


- 1 - Identificar superficie.
- 2 - Proceso:

PROCESO		Acero	Aluminio	Electrozincado	Poliéster UP-GFK
	P80	√	√	√	√
	P150	√	√	√	√
	DA93	√	√	√	√

## 1 - APLICACION

	 PESO	 2 + 100	 TIEMPO
10°C	100:2	7'	30'
20°C		5'	20'
30°C		4'	15'

## 2 - LIJADO

	 TIEMPO	 ORBITA		
INICIAL	5 min	7 – 5 mm	P100 P120	P80
FINAL	80 cm		5 – 3 mm	P180 P220
	TMAX. 80°C			

## OBSERVACIONES

Evitar un exceso de catalizador. Mezclarlo perfectamente.  
Debe aislarse antes de la aplicación del acabado.  
A temperaturas inferiores a +5 °C las masillas de poliéster no endurecen.

## LIMPIEZA DEL EQUIPO

Limpiar las espátulas con disolvente de limpieza antes del endurecimiento del producto.

## SEGURIDAD

Consultar la etiqueta del producto. Para más información consultar las fichas de seguridad SDS 011/ES y SDS 609/ES. Respetar las directivas de seguridad e higiene en el trabajo así como las de eliminación de residuos.

## ALMACENAJE

Mantener en lugar fresco y ventilado evitando la exposición directa a la luz solar. Conservar entre +5°C y +30°C.

## GARANTIA

En embalaje original no abierto, un año desde la fecha de fabricación.

### SUGERENCIA:

Se recomienda **NO** utilizar abrasivos superiores al P80 para la preparación de superficies de aluminio debido a su fácil desgaste.

Para cualquier información técnica consulte con nuestro Servicio de Atención al Cliente o nuestro Departamento Técnico.  
ROBERLO SA declina cualquier responsabilidad debido a un uso incorrecto del producto.